

УДК 669.295.5-462

Группа В-64

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ТРУБЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ.

ОСТ 90050-72

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Взамен АМТУ 386-65^{x)}

Срок введения установлен с 1 июля 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на круглые катаные и
тянутые трубы из титановых сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0,
ОТ4-I и ОТ4.

^{x)} АМТУ 386-65 - аннулированы полностью, включая все карточки на
отдельные марки сплавов, предусмотренные в этих ТУ.

Рег. № ВИФС - 870 от 13/IV-1972 г.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

CCCP

OKN 18 2551 5x

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

313. J-057/30

с изменениями
ст, 2 3 4, 5 ×
 $\begin{pmatrix} 83 \\ 4541 \\ 1 \end{pmatrix}$

ТРУБЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

OCTI 90050-72

2
go 01.07.88 UK,
go 01.07.93 (5x)
by Aug. 1/2-92/

Издание обширное

официальное

I. СОРТАМЕНТ

I.I. Размеры труб из сплавов марок ВТИ-00, ВТИ-0 и ОТ4-0 должны удовлетворять требованиям табл. I.

Таблица I

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм						
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Максимальная длина мерных труб, м							
6	4,0						
8	4,0						
10	4,0						
12	4,0						
14	4,0						
16	4,0						
18	4,0	4,0					
20	4,0	4,0					
22	4,0	4,0	4,0				
24	4,0	4,0	4,0	4,0			
25	4,0	4,0	4,0	4,0			
26	4,0	4,0	4,0	4,0			
27	4,0	4,0	4,0	4,0			
28	4,0	4,0	4,0	4,0			
30	4,0	4,0	4,0	4,0			
32		4,0	4,0	4,0	4,0		
35		4,0	4,0	4,0	4,0		
38		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
42		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
45		4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5
46		4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5
48		4,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5
50		4,0	4,0	3,5	3,5	2,5	2,5
52			4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
54			4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
56			4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
60			3,5	2,5	2,5	2,5	2,5
62			3,5	2,5	2,0	2,0	1,5

Примечание. По соглашению сторон допускается поставка труб для—
ной, выходящей за пределы, указанные в табл. I.

I.2. Трубы из сплавов марок OT4-I и OT4 изготавливаются:
наружным диаметром от 22 до 30 мм с толщиной стенки 1,0 мм,

"	"	от 22 до 40 мм	"	"	1,5 мм,
"	"	от 25 до 50 мм	"	"	2,0 мм,
"	"	от 32 до 62 мм	"	"	2,5 мм,
"	"	от 38 до 62 мм	"	"	3,0 мм,
"	"	от 42 до 62 мм	"	"	3,5 мм,
"	"	от 45 до 62 мм	"	"	4,0 мм,

с промежуточными размерами по наружному диаметру в соответствии
с требованиями табл. I.

I.3. Допускаемые отклонения по наружному диаметру должны
удовлетворять требованиям табл. 2.

Таблица 2

Наружный диаметр, мм	Допускаемые отклонения по диаметру в зависимости от точности изготовления	
	обычная	повышенная
от 6 до 10	± 0,3 мм	± 0,2 мм
св. 10 до 30	± 0,45 мм	± 0,3 мм
св. 30	± 1,5%	± 1,0%

I.4. Допускаемые отклонения по толщине стенки должны удов-
летворять требованиям табл. 3.

Таблица 3

Толщина стенки, мм	Допускаемые отклонения по толщине стенки в зависимости от точности изготовления, %	
	обычная	повышенная
I	± 15,0	± 12,0
св. I до 3	± 15,0	+ 12,5 - 10,0
св. 3	± 12,5	+ 12,5 - 10,0

I.5. По длине трубы поставляются:

- а/ немерной длины от 0,5 м до величины, оговоренной в табл. I;
- б/ мерной длины и кратной ей, в пределах немерной длины.

Допускаемое отклонение по мерной длине не должно быть более + 15 мм.

Трубы кратной мерной длины поставляются с припуском на каждый рез по 5 мм и с предельным отклонением на общую длину + 15 мм.

I.6. Размеры труб, марка сплава и точность изготовления оговариваются в заказе.

Примечание. В случае, если точность изготовления в заказе не оговорена, то трубы изготавливаются обычной точности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Химический состав материала труб должен удовлетворять требованиям ОСТИ 90013-71.

2.2. Трубы поставляются в отожженном состоянии с травленой поверхностью.

2.3. Наружная и внутренняя поверхность труб должна быть чистой, без трещин, расслоений, раковин, остатков окалины и смазки, травильной сыпи, грубых следов зачистки, глубоких рисок и других грубых поверхностных дефектов.

Допускаются отдельные мелкие: риски, царапины, плены, забоины, вмятины, следы зачистки и отпечатков, если они не выводят трубы за предельные отклонения по размерам.

Наличие различных оттенков поверхности, а также поперечно-кольцевых и спиральных следов технологической обработки браковочным признаком не является.

Примечание. По соглашению сторон характер допустимых дефектов поверхности может устанавливаться эталонами.

2.4. На поверхности труб не должно быть альфированного слоя.

2.5. Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь заусенцев.

2.6. Овальность и разностенность труб не должна выводить их размеры за предельные отклонения соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.

2.7. Кривизна труб на участке любой длины /не менее 1 м/ не должна быть более:

труб из сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0 и ОТ4-0 диаметром до 35 мм - 1 мм на 1 пог. м;

труб из сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0 и ОТ4-0 диаметром выше 35 мм и труб из сплавов марок ОТ4-I и ОТ4 всех размеров - 2 мм на 1 пог. м.

Общая кривизна не должна быть более произведения допускаемой кривизны на 1 м на общую длину трубы в метрах.

Примечание. С согласия потребителя допускается поставка труб из сплавов марок ОТ4-I и ОТ4 с кривизной не более 5 мм на 1 пог. м.

2.8. Механические свойства труб в состоянии поставки должны удовлетворять требованиям табл. 4.

Таблица 4

Марка сплава	Механические свойства	
	Временное сопротивление разрыву, кГс/мм ²	Относительное удлинение, %, не менее
ВТ1-00	30-45	20
ВТ1-0	40-55	15
ОТ4-0	50-65	15
ОТ4-I	60-75	12
ОТ4	70-85	10

2.9. Трубы должны выдерживать испытание гидравлическим давлением.

Величина допускаемого напряжения "Р" при испытании труб гидравлическим давлением устанавливается:

для труб из сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0 и ОТ4-0 - 17 кГс/мм²;
для труб из сплавов марок ОТ4-I и ОТ4 - 22 кГс/мм².

2.10. Трубы из сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0 и ОТ4-I диаметром до 40 мм должны выдерживать испытание на раздачу на оправке с конусностью 1 : 10 до увеличения наружного диаметра на 10%. Трубы из сплава марки ОТ4 диаметром до 40 мм должны выдерживать испытание на раздачу на величину, которая устанавливается соглашением сторон,

2.11. Трубы должны выдерживать испытание на сплошивание до расстояния между сплошивающими поверхностями, устанавливаемого соглашением сторон.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы предъявляются к приемке партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки сплава и одной плавки.

Примечание. Допускается поставка труб партиями, состоящими из нескольких плавок, при условии, что каждая плавка должна быть проконтролирована на соответствие требованиям настоящего отраслевого стандарта.

3.2. Осмотру наружной поверхности и обмеру должна быть подвергнута каждая труба. Осмотр производится без применения увеличительных приборов.

3.3. Контроль внутренней поверхности труб производится, как в целом путем просмотра на освещенный экран, так и на образцах в виде отрезков труб длиной не менее 50 мм, разрезанных в продольном направлении. Для осмотра внутренней поверхности отбирается не менее двух образцов от партии..

Осмотр внутренней поверхности труб с помощью перископов производится только по требованию потребителя на трубах с наружным диаметром не менее 20 мм.

3.4. Толщина стенок всех труб проверяется у каждой трубы с обоих концов.

3.5. Кривизну труб вычисляют делением стрелы прогиба на проверяемую длину /не менее 1 м/.

3.6. Контроль химического состава на основные компоненты и примеси /кроме кислорода/ подвергается каждая плавка перед пуском слитков в обработку, а на кислород - каждая десятая плавка.

3.7. Отсутствие альдированных слоев на трубах гарантируется заводом-поставщиком. В арбитражных случаях отсутствие альдированного слоя проверяется металлографическим анализом контрольных образцов.

3.8. Для испытания механических свойств отбирается 3% труб, но не менее 3-х труб, а на раздачу и сплошивание - 2% труб, но не менее 2-х труб. Испытания на раздачу и сплошивание производятся по требованию потребителя.

3.9. От каждой контролируемой трубы отбираются:
а/ для испытания механических свойств - по два образца;
б/ для испытания на раздачу и сплошивание - по одному образцу.

3.I0. Гидравлическое давление труб в состоянии поставки гарантируется предприятием-поставщиком, при этом контрольные испытания могут не производиться.

По требованию потребителя может быть произведено гидравлическое испытание труб диаметром выше 20 мм давлением не более 200 атм.

3.II. В случае неудовлетворительных результатов какого-либо испытания, в отношении хотя бы одного из образцов, труб, от которых были взяты образцы, не выдержавшие испытаний, бракуют и производят испытание двойного количества других труб той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторного испытания, хотя бы одного из образцов, партию бракуют или принимают по результатам поштучного испытания.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.I. Измерение размеров труб производится инструментом, обеспечивающим необходимую точность.

① ^{4.2.} ГОСТ ~~10006-73~~ Испытание на растяжение должно производиться по ГОСТ ~~10006-62~~ на продольных образцах с расчетной длиной $\ell=1,3\sqrt{F}$ отобранных с обоих концов каждой контролируемой трубы.

Скорость передвижения захватов /при холостом ходе машины/ должна быть 10-15 мм/мин.

4.3. Испытание труб на сплюшивание производится в холодном состоянии по ГОСТ ~~8695-58. 8695-75~~

4.4. Испытание труб на раздачу производится в холодном состоянии по ГОСТ ~~8694-58. 8694-75~~

② ^{4.5.} Испытание труб гидравлическим давлением производится по ГОСТ ~~3845-65~~ с выдержкой их под давлением не менее 10 сек.
3845-75

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.I. На каждой принятой труbe с наружным диаметром до 35 мм на расстоянии не более 50 мм от одного из концов посредством крачной маркировки ставится клеймо ОТК.

Трубы связываются в пачки, к которым прикрепляется бирка с указанием: марки сплава, размера труб, номера партии и клейма ОТК предприятия-поставщика.

Радченко 24/х-77.

5.2. На каждой принятой трубе с наружным диаметром свыше 35 мм на расстоянии не более 50 мм от одного из концов посредством клеймения должна быть нанесена следующая маркировка: марка сплава, номер партии и клеймо ОТК предприятия-поставщика.

5.3. Трубы поставляются упакованными в сплошные или решетчатые ящики с прокладкой бумаги. Способ укладки труб должен обеспечить их сохранность при транспортировании.

К каждому ящику должна быть прикреплена бирка со следующими данными:

- а/ наименование предприятия-заказчика,
- б/ марка сплава,
- в/ размер труб,
- г/ номер партии,
- д/ вес труб /брутто/.

5.4. Вес одного упаковочного места не должен быть более 160 кг.

5.5. Каждая партия труб должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего отраслевого стандарта с указанием:

- а/ наименования предприятия-поставщика,
- б/ размера труб,
- в/ марки сплава,
- г/ номера партии и плавки,
- д/ веса партии, нетто,
- е/ результатов всех испытаний,
- ж/ количества упаковочных мест,
- з/ номера настоящего отраслевого стандарта.

5.6. При транспортировании трубы должны быть предохранены от механических повреждений.

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия-поставщика.

Поставщик должен гарантировать соответствие выпускаемых труб требованиям настоящего отраслевого стандарта.

Верно: *Тараев Р* (Тараева)

Заказ 1077/26. 18.У.72 г. Рассыпается по списку. Тираж 470 экз.

Множительная база

ЭКЗ. № 057/30

УДК 669.295.5-462

Группа В-64

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

к ОСТИ 90050-72

ТРУБЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Раздел I. Сортамент

Раздел дополнить пунктом I.7. в следующей редакции:

"I.7. Примеры условных обозначений труб:

Труба из сплава марки ВТИ-0 наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, обычной точности изготовления, немерной длины.

Труба 25 x 2 - ВТИ-0 ОСТИ 90050-72;

.10

КОДИФИКАЦИЯ

Рег. № ВИФС-77356 от 9/IV-1976 г.

Разработано
ВИАМ

Утверждено
- 30/III-1976 г.

Срок введения
с I/IV-1976 г.

УДК 669.295.5-462

Группа В64

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ИЗМЕНЕНИЕ № 3
К ОСТ 90050-72ТРУБЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Взамен изм. № 1

Титульный лист

Срок действия стандарта установить до 1.07.1983 г.

Раздел I. Сортамент

Пункт 1.5. дополнить примечанием в следующей редакции:
 "Примечание. При заказе труб мерной длины, с согласия потребителя, допускается поставка труб немерной длины в количестве до 20% от заказа".

Раздел 4 "Методы испытаний" дополнить пунктом 4.6. в следующей редакции:

"4.6. Определение химического состава титановых сплавов производится по ГОСТ 19863.0-74 - ГОСТ 19863.13-74 или другими методами, обеспечивающими точность определения не ниже, чем в вышеуказанных стандартах.

В случае разногласий в оценке химического состава определение производится по ГОСТ 19863.0-74 - ГОСТ 19863.13-74."

Замена: ГОСТ 10006-62 на ГОСТ 10006-73;
 ГОСТ 8695-58 на ГОСТ 8695-75;
 ГОСТ 8694-58 на ГОСТ 8694-75;
 ГОСТ 3845-65 на ГОСТ 3845-75.

Верно:

Тираж

/Тарарава/

Рег. № ВИФС - 122210 от 18/IV-1978 г.

Разработано	Утверждено	Срок введения
ВИА	- 28/III-1978 г.	с 1/IV-1978 г.
		3-10

Заказ 3002/26. 15.У.78 г. Рассыпается по списку. Тираж 360 экз.

Множительная база ВИАМ

то же повышенной точности изготовления по диаметру и толщине стенки, немерной длины:

Труба 25п x 2п - BTI-0 ОСТИ 90050-72;

то же повышенной точности изготовления по диаметру и толщине стенки, длины, кратной одному метру:

Труба 25п x 2п x 1000 кр. - BTI-0 ОСТИ 90050-72;

то же обычной точности изготовления по диаметру и толщине стенки, мерной длины 2 м:

Труба 25.х 2 х 2000 - BTI-0 ОСТИ 90050-72;

то же обычной точности изготовления по диаметру и повышенной точности по толщине стенки, немерной длины:

Труба 25 x 2п - BTI-0 ОСТИ 90050-72."

Верно:

Михаилюк

/Михаилюк/

Заказ № 2323/26.15.У1.76 г. Рассыпается по списку. Тираж 400 экз.
Множительная база

Э.С. 057/30

Группа В64

АСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

титановых сплавов.
технические требования

Изменение № 4 к
ОСТ 90050-72

Срок введения установлен с 1 июля 1983 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Срок действия стандарта продлить до 01.07.1988 г.

Раздел I. СОРТАМЕНТ

Пункт I.7. изложить в новой редакции:

"I.7. Примеры условных обозначений труб:

Труба из титанового сплава марки ВТ1-0 с наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм, нормальной точности изготовления по диаметру и толщине стенки, немерной длины (НД), поставляемая по ОСТ 90050-72:

Труба ВТ1-0 25х2хНД ОСТ 90050-72

То же повышенной точности изготовления по диаметру (II) и толщине стенки (II):

Труба ВТ1-0 25IIх2II-НД ОСТ 90050-72

То же повышенной точности изготовления по диаметру (II) и толщине стенки (II), длиной кратной (КД) 1000 мм:

Труба ВТ1-0 25IIх2IIх1000КД ОСТ 90050-72".

Земена:

ОСТ 90013-71 заменить ОСТ 90013-81;

ГОСТ 10006-73 -" ГОСТ 10006-80.

Верно: Тетяра / Тетерева /

ВИАМ. Зак. 898-83 Тир. 100 экз.
Рассыпается по списку

Рег. № ВИАС № 870/04 от 08.04.1983 г.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена